

Η σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων από την
ΜΕΑ Ηπείρου. Αποτελέσματα και συμπεράσματα

Plastics conference 2020

Φεβρουάριος 2020

Charalabos Charalabidis



Συνολική Ποσότητα Σύμμεικτων Αποβλήτων προς επεξεργασία στην ΜΕΑ (2019): **50.185tn**

Περιγραφή	Ποσοστό
Οργανικό	43,29%
Χαρτί	19,63%
Πλαστικά	14,25%
Μέταλλα	2,05%
Γυαλί	2,02%
Δέρμα / Ξύλο / Ύφασμα / Λάστιχο	8,78%
Αδρανή	0,80%
Λοιπά	8,18%
Tetrapack	1,01%

Περιγραφή	Ποσοστό Ανακτησης
PET	50%
PE	63%
PP	30%
PS/PP	39%
LDPE	9%

Ποσοστό Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών: 37% των εισερχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών
Ποσοστό Ανάκτησης Πλαστικών Υλικών: 20% των εισερχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών



Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα

T. +30 210 6968300 ☎. +30 210 6968096 E. info@terna-energy.com

www.terna-energy.com